

## Materiały kamienne do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

Ze względu na zawartość krzemionki SiO<sub>2</sub> do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować kruszywa, przestrzegając następujących zasad:

Tabela Nr 1

Kategoria ruchu	Zawartość SiO <sub>2</sub> ( % )									żuźle stalownicze, pomiedziowe			
	≤ 50			( 50 ÷ 60 )			≥ 60						
	warstwa podbudowy	warstwa wiążąca	warstwa ścieralna	warstwa podbudowy	warstwa wiążąca	warstwa ścieralna	warstwa podbudowy	warstwa wiążąca	warstwa ścieralna	warstwa podbudowy	warstwa wiążąca	warstwa ścieralna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KR-1</b>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>KR-2</b>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	nie	nie
<b>KR-3</b>	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	nie	nie	tak	tak	nie	nie
<b>KR-4</b>	tak	tak	tak	tak	nie	nie	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie
<b>KR-5</b>	tak	tak	tak	tak	nie	nie	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie

W każdym przypadku dla kruszyw wymienionych w tabeli Nr 1, kolumny 5 ÷ 13, stosowanie środka adhezyjnego jest obligatoryjne.